



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO - PAVIMENTOS DE GOMA

PRODUCTO	Granza de caucho M-4
PRESENTACION	Granulado
ENSAMBLAJE	Sacos de 25 Kg. de PE sobre Palets de 1,2 Ton
DESCRIPCIÓN	Granulado de caucho de 2 a 7 mm. producido mecánicamente a partir de peladura de neumático integral. El material está exento de impurezas y partículas metálicas.

Composición Química

MATERIAL	UNIDAD	VALOR
CONTENIDO EN CAUCHO	%	55 ± 5
NEGRO DE CARBONO	%	32 ± 3
EXTRACTO ACETÓNICO	%	10 ± 3
CENIZAS	%	5 ± 3

Propiedades Físicas

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALOR
DUREZA	α Shore A	65 ± 5
PESO ESPECIFICO	Kg / dm ³	1,15 ± 0,02
DENSIDAD APARENTE	Kg / l	0,55 ± 0,05

Analisis Granulométrico Tipico

TAMIZ	MALLA ASTM	% RETENIDO
7,00 mm.	02	Máx. 01
5,00 mm.	04	15 - 25
4,00 mm.	05	35 - 45
3,00 mm.	07	30 - 40
2,00 mm.	10	05 - 10
2,00 mm. >	RESTO	Máx. 01

REPARACIONES EMCOL ESPAÑOLA S.L.
C.Campoamor - Nave 7C
Pol. Ind. Can Fatjo
08173 San Cugat Del Valles
Barcelona (Spain)
Telefono (+34) 935 901 282
Fax (+34) 935 901 283
E-Mail: info@emcol.biz